



## Baumit StarColor

Visoko otporna fasadna boja sa silikonskim vezivom



- **Brzo sušenje površina**
- **Zaštita od algi i gljivica**
- **Efekat samočišćenja**

**Proizvod**

Fasadna premium boja, sa smanjenom apsorpcijom vode i funkcionalnim puniocima koji doprinosi brzom sušenju fasadnih površina nakon kiše, magle i kondenzacije, na bazi silikonskih smola.

**Sastav**

Silikonske smole visokih performansi, organska veziva, specijalni mineralni puniovi, aditivi i voda.

**Svojstva**

Brzo sušenje osigurava visok stepen zaštite od razvoja gljivica i buđi zbog sposobnosti brzog sušenja fasadne površine koju omogućavaju specijalni puniovi. Otporna na sve vremenske uslove, otporna na vlagu, veoma paropropusna i izuzetno bele boje. Zbog svojstva i kombinacije hidrofobne i hidrofilne površine, ima efekat brzog sušenja površine i istovremeno obezbeđuje brzo klizanje kišnih kapi sa površine što dovodi do efekta samočišćenja. Univerzalna primena, poboljšana aplikacija (ručna i mašinska).

**Upotreba**

Fasadna boja za Baumit fasadne termoizolacione sisteme (ETICS), kao i za stare i nove mineralne maltere i beton. Preporučuje se i za renoviranje, za zaštitu spomenika kulture, kao i obnovi i restauraciji starih objekta.

**Tehnički podaci**

Boja:	Life 9-2
μ-vrednost:	oko 80 - 120
Sadržaj suve materije:	65 %
Specifična gustina:	oko 1.6 kg/dm <sup>3</sup>
pH-vrednost:	oko 8

	StarColor 5l	StarColor 14l
Potrošnja	0.3 - 0.35 l/m <sup>2</sup> u zavisnosti od upojnosti i ravnine podloge	0.3 - 0.35 l/m <sup>2</sup> u zavisnosti od upojnosti i ravnine podloge

**Pakovanje**

Kanta 5 l, 1 Paleta = 48 kanti = 240 l  
Kanta 14 l, 1 Paleta = 32 kanti = 448 l

**Skladištenje**

12 meseci na suvom mestu na drvenim paletama u foliji, zaštićeno od sunčevih zraka i smrzavanja.

**Kontrola kvaliteta**

Interni nadzor putem naših fabričkih laboratorija.

**Klasifikacija prema Zakonu o hemikalijama**

Detaljniju klasifikaciju po zakonu o hemikalijama možete videti u Bezbednosnom listu sa podacima o sigurnosti materijala (u skladu s članom 31 i prilogom II odredbe br. 1907/2006 Evropskog Parlamenta i saveta od 18.12.2006.) koji možete preuzeti na stranici [www.baumit.com](http://www.baumit.com) ili ga zatražiti u Baumitu.

## Podloga

Ispitivanje podloge vrši se prema važećim normama. Podloga mora biti suva (najmanje 4 nedelje), bez prašine, glatka, sa ravnomernom apsorpcijom.

Proizvod je pogodan za sledeće podloge:

- mineralne maltere (npr. Baumit cementne i krečno-cementne maltere);
- beton;
- Baumit fasadne sisteme (ETICS);
- mineralne i organske boje sa dobrom prionljivošću.

Proizvod je uslovno pogodan za sledeće podloge (Nanesite test površinu!):

- materijale od gipsa i kreča (obratite pažnju na karbonizaciju).

Proizvod nije pogodan za sledeće podloge:

- plastične i sintetičke materijale;
- lakove, odnosno uljane boje;
- drvo;
- metal;
- organske boje visoke elastičnosti

## Priprema podloge

- Slabe površine ojačati korišćenjem Baumit MultiPrimer temeljnog premaza (vreme sušenja pre nanošenja završnog sloja je najmanje 12 sati);
- Prijave površine očistiti, mehanički ili pranjem, poštujući vreme sušenja od min. 2-3 dana;
- Podloge zaražene algama ili glijivicama biće tretirani posebnim proizvodima, na primer, Baumit rastvorom protiv buđi ReClean (vidi tehnički list proizvoda)
- Ukloniti sve slabo lepljive boje;
- Oštećene ili napukle mineralne površine sanirati nanošenjem Baumitovim masama (npr. MultiWhite, DuoContact, ProContact, StarContact White, openContact) i po potrebi armirajte sa mrežicom Baumit StarTex.

## Obrada

Pre upotrebe promešati boju u kanti mikserom male brzine. Drugi materijali se ne dodaju.

U prvom sloju Baumit StarColor razblažiti max. 10 - 15% vode i naneti kao temeljni premaz (vreme sušenja najmanje 12 sati). Za jake upijajuće podlove u prvom sloju nanesi se Baumit MultiPrimer prajmer (razblažen do 50%) najmanje 12 sati nakon toga naneti Baumit StarColor.

Drugi sloj boje Baumit StarColor boje nanesite bez razređenja ili sa max. 5% razređenja. Konzistencija u drugoj ruci podesiti po potrebi sa malim dodavanjem vode. Kada se nanesi farba u dva sloja, vreme čekanja između dva sloja je najmanje 4 sata. Radite ravnomođno, bez prekida. Ne mešati sa drugim materijalima.

Mašinsko nanošenje:

Pumpa Graco UM II 795 PC ; Dizna: LL315; Pritisak: 100 bara; Filter 60; Razblaženje 0%

### Struktura slojeva:

Podloga sa niskom upojnošću

- 1 sloj Baumit StarColor boje razblažen 10-15%
- 1 sloj Baumit StarColor boje (bez razređenja ili sa max. 5% razređenjem)

Podloga sa visokom upojnošću, stare podlove ili fasadni termoizolacioni sistemi

- 1 sloj Baumit MultiPrimer-Prajmer za impregnaciju (razblažen 50%)
- 1-2 sloj Baumit StarColor boje (bez razređenja ili sa max. 5% razređenjem)

## Napomene i opšte informacije

Temperatura vazduha, materijala i podlove tokom postupka aplikacije i vezivanja mora biti najmanje 5 °C i maksimalno 30 °C. Fasade bi trebalo da budu zaštićene od direktnog dejstva sunčeve svetlosti, kiše i jakog vetra (zaštitna mreža za skele). Visoka vlažnost i niske temperature mogu dovesti do dužeg vremena sušenja i promene boje fasadnog maltera.

Promena uslova tokom procesa vezivanja ili obrade fasadnog boje može uzrokovati neujednačenost u nijansi. Razlike u boji (mrline) uglavnom nastaju kao rezultat neujednačene upojnosti podlove ili nejednakog izlaganja fasade sunčevoj svetlosti (sene skele), što uzrokuje neravnomernost podlove u smislu stepena upojnosti i različitu brzinu vezivanja.

Prekidi rada na jednoj površini nisu dopušteni.

Na nijansu i ukupni izgled površine utiče podloga, veličina površine, struktura i granulacija, kao i vrsta i ugao osvetljenja.

Potpuno ista boja može se garantovati samo unutar iste proizvodne šarže i isporuke. Ako koristite proizvod iz različitih šarži, obavezno je umešavanje kanti različitih šarži jednu sa drugom pre nanošenja.

Potpuno isti boja, u istoj šifri nijanse uredenoj u fasadnom malteru i fasadnoj boji, ne može se garantovati.

Mehanički uticaji na površinu fasadne boje mogu na ovim mestima dovesti do promene boje (usled ogoljavanja pigmenta). Ova promena boje ne utiče na funkcionalnost ili kvalitet proizvoda.

Molimo Vas da uzmete u obzir standarde kvaliteta izvođenja, u kojima je detaljno objašnjeno pravilno izvođenje, koji su navedeni u „Baumit fasadni sistemi-Smernice za izvođenje“, koje su na snazi u vezi sa ovom vrstom izvođenja radova.

Kao opšte pravilo u slučaju upotrebe fasadnog dekorativnog maltera na fasadnim termoizolacionim sistemima (ETICS), vrednost koeficijenta refleksije sunčeve svetlosti boje ne sme da bude manja od 25. Zahvaljujući inovaciji Baumit „Cool“, pigmentima ova vrednost faktora refleksije može se premašiti, jer trenutna ETICS pravila imaju ovo ograničenje.

Primenom vrednosti TSR (ukupnog sunčevog odsjaja), u kombinaciji sa posebnim Baumit „Cool“, pigmentima, koji sada bolje reflektuju sunčevu svetlost i tako smanjuju sunčevu zagrevanje fasade, moguće je naneti fasadni malter tamne nijanske boje i na velike površine Baumit termoizolacionih sistema.

Zaštićena susednih površina:

Površine pored završne površine, posebno staklo, keramika, šper ploča, klinker, prirodni kamen, lak i metal moraju biti zaštićeni. Poprskane površine moraju se odmah isprati vodom. Nakon upotrebe alate i opremu treba odmah očistiti vodom.

---

Naše usmene i pismene tehničke preporuke date su verodostojno u cilju pomoći kupcu / korisniku, bazirane su na osnovu naših iskustava koje odgovaraju trenutnom stanju naučnog i praktičnog znanja, i iskustvima u slučajevima kada su proizvodi pravilno uskladišteni, upotrebljeni i kada se sa njima rukuje pod normalnim uslovima. One stoga ne oslobođaju kupca od provere prikladnosti proizvoda za predviđeni način njihove primene. Nikakva pravna odgovornost ne može nastati, niti proistecí na osnovu ovih informacija kao ni na osnovu bilo kojih pismenih preporuka ili ponuđenih saveta. Korisnici uvek treba da budu upoznati sa najnovijim izdanjem tehničkog lista za željeni proizvod, čija se kopija može dobiti na zahtev.