



Baumit Beton B20

Fabrički zamešani suvi beton

Prednosti

- Za radove betoniranja
- Za spolja i unutra
- Brza i sigurna ugradnja



Proizvod

Fabrički zamešan, suvi beton pritisne čvrstoće C16/20.

Sastav

Cement, agregat, dodaci.

Svojstva

Baumit Beton 20 je fabrički zamešan, spreman za upotrebu, pogodan za sve manje radove betoniranja.

Upotreba

Za sve radove betoniranja oko kuće i u dvorištu, za izradu ukrasnih stubova, trotoara, staza, za postavljanje ploča za popločavanje, ograda, za popravku i sanaciju nekonstrukcijskih betonskih elemenata. Može se koristiti za izradu nagiba betona na balkonima i terasama, kao i za izradu podova garažama i podrumima. Za sve zidarske radove u dvorištu. Za postavljanje različitih elemenata na igralištu za decu (ljudske, klackalice, tobogani...).

Tehnički podaci

Proizvod	
Klasa čvrstoće:	CT C20 F5
Norma:	EN 13813



Pakovanje

Džak 25 kg, 1 paleta = 48 džakova = 1200 kg

Skladištenje

12 meseci, na suvom na drvenim paletama.

Kontrola kvaliteta

Interni nadzor putem naših fabričkih laboratorija.

Klasifikacija prema Zakonu o hemikalijama

Detaljnju klasifikaciju po zakonu o hemikalijama možete videti u Bezbednosnom listu sa podacima o sigurnosti materijala (u skladu s članom 31 i prilogom II odredbe br. 1907/2006 Evropskog Parlamenta i saveta od 18.12.2006.) koji možete preuzeti na stranici www.baumit.com ili ga zatražiti u Baumitu.

Podloga

Pre početka radova potrebno je proveriti podlogu u smislu čvrstine, ravnine i sadržaja čvrstih delova.

Priprema podloge

Prema važećim normama.

Obrada

Svi radovi se izvode prema uobičajenim postupcima. Baunit Beton B20 se zameša u mešalici sa slobodnim padom, protočnom ili ručnom mešalici. Sveži proizvod je potrebno ugraditi u najkraćem mogućem vremenu, i potrebno ga transportovati od mešanja do mesta ugradnje na način da ne dolazi do segregacije. Prilikom ugrađivanja izbegavati slobodan pad preko jednog metra. Proizvod odgovarajuće konzistencije ugrađujemo u zavisnosti od namene. Količina vode zavisi od željene konzistencije proizvoda. Dozvoljeno je koristiti samo čistu vodu iz vodovoda. Količina vode 3-4 l/džaku.

Potrošnja: 20kg/m²/cm

Napomene i opšte informacije

Temperatura vazduha, materijala i podloge tokom ugradnje i vezivanja mora iznositi najmanje +5°C. Ugrađivanje na smrznutu podlogu ili kod opasnosti od smrzavanja nije dozvoljeno. Prilikom ugradnje (priprema, uslovi, ugrađivanje, vezivanje, vreme obrade, nega, ugradnja u hladnim ili toplim uslovima..) poštovati odgovarajuće nacionalne standarde kao i evropske npr. ÖNORM B 4710-1.

Naše usmene i pismene tehničke preporuke date su verodostojno u cilju pomoći kupcu / korisniku, bazirane su na osnovu naših iskustava koje odgovaraju trenutnom stanju naučnog i praktičnog znanja, i iskustvima u slučajevima kada su proizvodi pravilno uskladišteni, upotrebljeni i kada se sa njima rukuje pod normalnim uslovima. One stoga ne oslobađaju kupca od provere prikladnosti proizvoda za predviđeni način njihove primene. Nikakva pravna odgovornost ne može nastati, niti proisteći na osnovu ovih informacija kao ni na osnovu bilo kojih pismenih preporuka ili ponuđenih saveta. Korisnici uvek treba da budu upoznati sa najnovijim izdanjem tehničkog lista za željeni proizvod, čija se kopija može dobiti na zahtev.