



Baumit openTherm plus

Fasadna open ploča

Prednosti

- Visoko paropropusna
- Jedinstvena Baumit inovacija
- Poboljšana svojstva termoizolacije

Tehnički podaci

Proizvod	
Reakcija na požar:	E
Oznaka-kod:	EPS-EN13163-T1-L2-W2-S2-P5-DS(N)2-DS(70,-)1-WL(T)2-TR150-MU10
Dimenzija ploče:	100 cm x 50 cm
μ-vrednost:	≤ 10
Koeficijent toplotne provodljivosti:	≤ 0.031 W/mK

Varijanta(e)	openTherm plus 6cm	openTherm plus 8cm	openTherm plus 10cm	openTherm plus 12cm
Potrošnja	1 m ² /m ²	1 m ² /m ²	1 m ² /m ²	1 m ² /m ²

Varijanta(e)	openTherm plus 14cm	openTherm plus 16cm	openTherm plus 18cm	openTherm plus 20cm
Potrošnja	1 m ² /m ²	1 m ² /m ²	1 m ² /m ²	1 m ² /m ²

Pakovanje

paket

Skladištenje

Čuvati na suvom mestu, zaštićeno od UV zraka (sunca), vlage i mehaničkih oštećenja.

Kontrola kvaliteta

Interni nadzor putem naših fabričkih laboratorija.

Klasifikacija prema Zakonu o hemikalijama

Detaljnu klasifikaciju po zakonu o hemikalijama možete videti u Bezbednosnom listu sa podacima o sigurnosti materijala (u skladu s članom 31 i prilogom II odredbe br. 1907/2006 Evropskog Parlamenta i saveta od 18.12.2006.) koji možete preuzeti na stranici www.baumit.com ili ga zatražiti u Baumitu.

Naše usmene i pismene tehničke preporuke date su verodostojno u cilju pomoći kupcu / korisniku, bazirane su na osnovu naših iskustava koje odgovaraju trenutnom stanju naučnog i praktičnog znanja, i iskustvima u slučajevima kada su proizvodi pravilno uskladišteni, upotrebljeni i kada se sa njima rukuje pod normalnim uslovima. One stoga ne oslobađaju kupca od provere prikladnosti proizvoda za predviđeni način njihove primene. Nikakva pravna odgovornost ne može nastati, niti proisteći na osnovu ovih informacija kao ni na osnovu bilo kojih pismenih preporuka ili ponuđenih saveta. Korisnici uvek treba da budu upoznati sa najnovijim izdanjem tehničkog lista za željeni proizvod, čija se kopija može dobiti na zahtev.