



# Baumit MM 50

Malter za zidanje klase M5

## Prednosti

- Ispitani kvalitet
- Sigurna receptura
- Za klasična zidanja



## Proizvod

Fabrički zamešani suvi gotovi malter za zidanje.

## Sastav

Građevinski kreč, cement, pesak za malter, dodaci.

## Svojstva

Grupa maltera M5.

## Upotreba

Za sve građevinski uobičajene glinene blokove, opeku, kamene blokove, posebno za nosive i nenosive zidove, kao i za zid dimnjaka.

## Pakovanje

Džak 25 kg, 1 paleta = 48 džakova = 1200 kg

## Skladištenje

12 meseci na suvom na drvenim paletama.

## Kontrola kvaliteta

Interni nadzor putem naših fabričkih laboratorija.

## Klasifikacija prema Zakonu o hemikalijama

Detaljnu klasifikaciju po zakonu o hemikalijama možete videti u Bezbednosnom listu sa podacima o sigurnosti materijala (u skladu s članom 31 i prilogom II odredbe br. 1907/2006 Evropskog Parlamenta i saveta od 18.12.2006.) koji možete preuzeti na stranici [www.baumit.com](http://www.baumit.com) ili ga zatražiti u Baumitu.

## Podloga

Podloga mora biti čista i otprašena, bez slabih delova.

## Priprema podloge

Blok i opeku nakvasiti pre zidanja.

## Obrada

Baumit MM 50 mešati mešalicom sa slobodnim padom ili protočnom mešalicom. Kod mešanja mešalicom sa slobodnim padom u mešalicu najpre dodati vodu za pripremu oko 5l/džaku i zatim suvi malter (vreme mešanja 2-3 min). Uvek umešati celi sadržaj vreće. Ako se Baumit MM 50 meša protočnom mešalicom, voda se dodaje automatski.

Izdašnost: 1 džak od 25kg daje 15l svežeg maltera za zidanje.

## Napomene i opšte informacije

Temperatura vazduha, materijala i podloge mora za vreme obrade i vezanja biti uvek najmanje +5°C. Sme se koristiti isključivo čista voda (iz vodovoda).

---

Naše usmene i pismene tehničke preporuke date su verodostojno u cilju pomoći kupcu / korisniku, bazirane su na osnovu naših iskustava koje odgovaraju trenutnom stanju naučnog i praktičnog znanja, i iskustvima u slučajevima kada su proizvodi pravilno uskladišteni, upotrebljeni i kada se sa njima rukuje pod normalnim uslovima. One stoga ne oslobađaju kupca od provere prikladnosti proizvoda za predviđeni način njihove primene. Nikakva pravna odgovornost ne može nastati, niti proisteći na osnovu ovih informacija kao ni na osnovu bilo kojih pismenih preporuka ili ponuđenih saveta. Korisnici uvek treba da budu upoznati sa najnovijim izdanjem tehničkog lista za željeni proizvod, čija se kopija može dobiti na zahtev.